

Technický list č. **1541.6**

Výrobek č. **VALMEX®** BAG II

Položka č. **5213 5285**

Typ povrchu a povrchové úpravy

Typ povrchu	PVC
Povrchová úprava	antimikrobiální, s UV ochranou
Chování při požáru	Ohnivzdorný

Celková hmotnost	1100 g/m²	EN ISO 2286-2
------------------	-----------------------------	---------------

Pevnost v tahu v osnově a v útku	4200 / 4000 N/50 mm	EN ISO 1421/V1
----------------------------------	----------------------------	----------------

Odolnost proti protržení (osnova/útek)	500 / 500 N	DIN 53363
--	--------------------	-----------

Přilnavost	20 N/cm	PA 09.03 (intern)
------------	----------------	-------------------

Odolnost proti chladu	-25 °C	EN 1876-1
-----------------------	---------------	-----------

Odolnost proti teple	+70 °C	PA 07.04 (intern)
----------------------	---------------	-------------------

Světlostálost	>6 Poznámky,	EN ISO 105 B02
---------------	------------------------	----------------

Propustnost plynů	metan	< 400 cm³/m².24 h.bar	DIN 53380-2
-------------------	-------	---	-------------

Odolnost vůči ohybu	Žádný ohyb	100000 x	DIN 53359 A
---------------------	------------	-----------------	-------------

Podpůrná tkanina

Podpůrná tkanina	PES	DIN EN ISO 2076
------------------	------------	-----------------

Název přize	1100 dtex	DIN EN ISO 2060
-------------	------------------	-----------------

Vazba	P 2/2	ISO 3572
-------	--------------	----------

Technické údaje jsou výsledkem průměrných výrobních hodnot. Z technických důvodů výroby jsou možné odchylky až -5 % (barva, celková hmotnost atd.), které však nemají vliv na kvalitu. Výše uvedené údaje jsou výsledkem našich dosavadních znalostí a zkušeností a nelze je považovat za závazné nebo povinné. Uvedené aplikace nezabývají povinností ověřit vhodnost materiálu pro zamýšlené použití.