

# SIOEN COATING DISTRIBUTION

Fabriekstraat 23 B-8850 Ardoorie – Tel +32 51 74 09 00 – Fax: +32 5174 09 64  
[sioline@sioen.be](mailto:sioline@sioen.be) - <http://www.sioen.com>

## B 6300

Weefsel / Tissu / Fabric Gewebe		100% PES 1100 dtex		
Gewicht / Poids / Weight Gewicht		1100 g/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 2286-2	1998
Eigenschappen/Caractéristiques Eigenschaften/Characteristics		Foodgrade		
Vernis / Laquage / Lacquering / Lackierung /		1/-		
Kalander / Calandre / Embossing / Kalander		Dull		
Treksterkte	Ketting / Warp / Chaîne / Kette / Urdimbre	4000 N/5cm	EN ISO 1421	1998
Résistance rupture Breaking strength Höchstzugkraft	Inslag / Weft / Trame / Schuss / Trama	3500 N/5cm	Meth1	
Scheurweerstand	Ketting / Warp / Chaîne / Kette / Urdimbre	600 N	DIN 53363	2003
Résistance à la déchirure Tear strength Weiterreissfestigkeit	Inslag / Weft / Trame / Schuss / Trama	500 N		
Hechting / Adhérence / Adhesion Haftung / Adherencia		125 N/5cm	EN ISO 2411	2000
Waterdichtheid/Imperméabilité à l'eau/ Wasserundurchlässigkeit/ Waterproofness		>200 Kpa	NFG 37106	1986
Temperatuurbestendigheid Tenue à la température Temperature resistance Temperaturbeständigkeit Resistencia a la temperatura		-30 °C/+70 °C	DIN EN 1876-2	1998
Lichtechtheid Tenue à la lumière Light fastness Lichtechtheit Resistencia a la luz	(Uitgezonderd wit en (semi-) transparant) (Excepté en blanc et (semi-) transparent) (Except white and (half-) transparent) (Ausnahme weiss und (Semi-) transparant) (Excepto blanco/(Semi-)transparente)	7-8	ISO 105 B02	1988
Brandgedrag / reaction au feu Fire behavior / Brennverhalten		< 100 mm/min	ISO 3795	1989
Toepassing/Application, application,Anwendung, aplicacón	Flexible containers for drinkable water			